

MASTER LINE MAPLE

Caractéristiques géométriques (selon EN 13227)

Épaisseur	9mm
Largeur	180 of 240 mm
Longueur	1000 à 2500mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 0,2mm
Tolérance de largeur	+/- 0,2mm
Taux d'humidité	Entre 7% et 11%
Poids	+/- 7kg/m ²
Emballage	par 10 pièces
Finition	avec ou sans chanfrein/rabat

Spécification de bois

Essence	Maple
Nom botanique	Acer platanoides
Région de croissance	Europe et Asie de l'ouest
	Blanc à crèmeux
Aubier sain	non autorisé
Noeuds sains et adhérents (1)	Ø max 10mm
Noeuds pourris (1)	non autorisés
Gerces de surface	non autorisées
Entre-écorce	non autorisée
Fente d'abattage	non autorisée
Variations de teinte	différences de teinte autorisées
Rayon médullaire et pente du fil	non autorisés
Attaque biologique	non autorisée
Débit	libre

(1) Méthodes de mesure selon la EN 1310